



TRT 10,5
CORDE SEMI-STATIQUE
SEMI-STATIC ROPE

UK
CA **CE** 2927
EN1891


**MADE IN
FRANCE**



ROPE INNOVATION



CORDE SEMI-STATIQUE / SEMI-STATIC ROPE

Type de corde
Rope type

A

FR CORDES SEMI-STATIQUES TYPE A :
Elle doit permettre le déplacement, la progression. Corde à utiliser aussi bien en remontée qu'en rappel. Utilisation en spéléologie, canyoning, travaux sur cordes, pratiques de secours ou de sécurité.
À conserver avec la notice. ⓘ

EN A TYPE SEMI-STATIC ROPES:
Should allow movement and protection. Rope to be used for descent or ascent. Can be used for caving, canyoning, working on rope, rescue and safety practices.
To be kept with the instructions. ⓘ

DE HALBSTÄTISCHE SEILE TYP A:
Es soll die Bewegung einer Person ermöglichen. Dieses Seil kann sowohl für den Abstieg als auch für den Aufstieg verwendet werden. Anwendung für Speläologie, Canyoning, Arbeiten am Seil und in der Höhe, Rettungs- und Sicherheitsarbeiten.
Mit den Anweisungen aufbewahren. ⓘ

I CORDES SEMISTATICHE DI TIPO A:
Deve permettere lo spostamento, la progressione. Corda da utilizzare sia in discesa, sia in salita. Utilizzo in speleologia per la pratica del torrentismo, per lavori su corda o ad altezze elevate, pratiche di soccorso o di sicurezza.
Da conservare con le istruzioni. ⓘ

E CUERDAS SEMIESTATICAS TIPO A:
Deberá permitir el desplazamiento, la progresión. Cuerda a utilizar tanto en descenso como en subida. Utilización en espeleología, en canyoning, para obras en cuerda o de gran altura, prácticas socorristas o de seguridad.
Para ser guardado con las instrucciones. ⓘ

PERFORMANCE

NORME

Diamètre / Diameter /
Durchmesser / Diametro /
Diámetro 10.5 mm

Poids au mètre / Weight per
meter / Gewicht pro meter / Peso
al metro / Peso por metro 65 g

Nombre de chutes / Number of
falls / Anzahl der Stürze / Numero
di cadute / Numero de caídas ≥ 5 ≥ 5

Force de choc / Impact force /
Fangstoß / Forza d'impatto /
Forza de choque 5.5 kN ≤ 6 kN

Nombre de fuseaux / Number of
strands / Anzahl der game /
Numero de fili / Número de
haces 32

Allongement statique / Static
elongation / Statische Dehnung
/ Allungamento statico /
Alargamento estático 2.8 % ≤ 5 %

Glissement de gaine / Sheath
slippage / Mantelverschiebung /
Scorrimento della calza /
Deslizamiento de la funda 0 % ≤ 20 mm +
10(D-9mm)

Souplesse au nœud / Flexibility
to knot / Knotbarkeit /
Annodabilità / Flexibilidad del
nudo 0.6 ≤ 1.2

Pourcentage de gaine /
Cover percentage / Mantelanteil
/ Percentuale della calza /
Porcentaje de la funda 38 % $\geq \frac{4D-4}{D^2} \times 100$

Pourcentage d'âme /
Core percentage / Kernanteil
/ Percentuale della anima /
Porcentaje de alma 62 % $\geq \frac{48}{D^2} \times 100$

Résistance rupture / Breaking
load / Bruchlast / Carico di
rottura / Carga de rotura ≥ 29 kN ≥ 22 kN

Résistance rupture sur Nœud de
8 / Breaking strength with figure
of 8 knot / Rottura con nodo a
otto / Fuerza de Rotura con
figura de 8 nudos ≥ 15 kN ≥ 15 kN

Rétraction à l'eau / Shrinkage in
water / Schrumpfung im Wasser /
Ritiro in acqua / Encogimiento
en agua 3.6 %

Matière / Material / Material /
Materiale / Material Polyamide



ROPE INNOVATION

8, rue de l'Abbé Bonpain
59117 WERVICQ-SUD - FRANCE
contact@cousin-trestec.com
www.cousin-trestec.com

Organisme notifié ayant réalisé l'attestation UE de type :
Notified body having carried out the EU certification of type:
Anerkännte Einrichtung zur Durchführung der UE Typenprüfung:
Organismo notificato che ha realizzato l'attestazione UE di tipo:
Organismo notificado habiendo realizado el certificado UE de tipo:

APAVE EXPLOITATION France SAS - 6 Rue du Général
Audran 92412 COURBEVOIE Cedex - FRANCE

Version 04 2024