

ATRX 11,6
CORDE SEMI-STATIQUE
SEMI-STATIC ROPE

© Franck Paradowski

UK
CA
CE 2927
EN1891

**MADE IN
FRANCE**

COUSIN
Trestec

ROPE INNOVATION



EE00357894

CORDE SEMI-STATIQUE / SEMI-STATIC ROPE

Type de corde
Rope type

A

FR CORDES SEMI-STATIQUES TYPE A :
Elle doit permettre le déplacement, la progression. Corde à utiliser aussi bien en remontée qu'en rappel. Utilisation en spéléologie, canyoning, travaux sur cordes, pratiques de secours ou de sécurité.
À conserver avec la notice. ⓘ

EN A TYPE SEMI-STATIC ROPES:
Should allow movement and protection. Rope to be used for descent or ascent. Can be used for caving, canyoning, working on rope, rescue and safety practices.
To be kept with the instructions. ⓘ

DE HALBSTÄTISCHE SEILE TYP A:
Es soll die Bewegung einer Person ermöglichen. Dieses Seil kann sowohl für den Abstieg als auch für den Aufstieg verwendet werden. Anwendung für Speläologie, Canyoning, Arbeiten am Seil und in der Höhe, Rettungs- und Sicherheitsarbeiten.
Mit den Anweisungen aufbewahren. ⓘ

I CORDES SEMISTATICHE DI TIPO A:
Deve permettere lo spostamento, la progressione. Corda da utilizzare sia in discesa, sia in salita. Utilizzo in speleologia per la pratica del torrentismo, per lavori su corda o ad altezze elevate, pratiche di soccorso o di sicurezza.
Da conservare con le istruzioni. ⓘ

E CUERDAS SEMIESTATICAS TIPO A:
Deberá permitir el desplazamiento, la progresión. Cuerda a utilizar tanto en descenso como en subida. Utilización en espeleología, en canyoning, para obras en cuerda o de gran altura, prácticas soccorristas o de seguridad.
Para ser guardado con las instrucciones. ⓘ

PERFORMANCE

NORME

Diamètre / Diameter / Durchmesser / Diametro / Diámetro	11.6 mm	
Poids au mètre / Weight per meter / Gewicht pro meter / Peso al metro / Peso por metro	102 g	
Nombre de chutes / Number of falls / Anzahl der Stürze / Numero di cadute / Numero de caídas	≥ 5	≥ 5
Force de choc / Impact force / Fangstoß / Forza d'impatto / Forza de choque	5.5 kN	≤ 6 kN
Nombre de fuseaux / Number of strands / Anzahl der game / Numero de fili / Número de haces	24	
Allongement statique / Static elongation / Statische Dehnung / Allungamento statico / Alargamento estático	2.8 %	≤ 5 %
Glissement de gaine / Sheath slippage / Mantelverschiebung / Scorrimento della calza / Deslizamiento de la funda	0 %	≤ 20 mm + 10(D-9mm)
Souplesse au nœud / Flexibility to knot / Knotbarkeit / Annodabilità / Flexibilidad del nudo	1.03	≤ 1.2
Pourcentage de gaine / Cover percentage / Mantelanteil / Percentuale della calza / Porcentaje de la funda	55 %	$\geq \frac{4D-4}{D^2} \times 100$
Pourcentage d'âme / Core percentage / Kernanteil / Percentuale della anima / Porcentaje de alma	45 %	$\geq \frac{48}{D^2} \times 100$
Résistance rupture / Breaking load / Bruchlast / Carico di rottura / Carga de rotura	≥ 29 kN	≥ 22 kN
Résistance rupture sur épissure / Breaking strength with spliced eye / Bruchfestigkeit mit gespleißtem Auge / Carico di rottura con occhiello impiombato / Resistencia a la rotura con ojo empalmado	≥ 15 kN	≥ 15 kN
Rétraction à l'eau / Shrinkage in water / Schrumpfung im Wasser / Ritiro in acqua / Encogimiento en agua	0.5 %	

Matière / Material / Material / Materiale / Material

Polyester

Version 04 2024



ROPE INNOVATION

8, rue de l'Abbé Bonpain
59117 WERVICQ-SUD - FRANCE
contact@cousin-trestec.com
www.cousin-trestec.com

Organisme notifié ayant réalisé l'attestation UE de type :
Notified body having carried out the EU certification of type:
Anerkante Einrichtung zur Durchführung der UE Typenprüfung:
Organismo notificato che ha realizzato l'attestazione UE di tipo:
Organismo notificado habiendo realizado el certificado UE de tipo:

QUINTIN CERTIFICATIONS - 825 route de Romans
38160 SAINT ANTOINE L'ABBAYE - FRANCE